



Aerografic Color s.l.

## FICHA TÉCNICA

### IMPRIMACIÓN BEIGE ALTO ESPESOR AFCS-106/A

<b>NATURALEZA:</b>	Acrílico isocianato	
<b>VISCOSIDAD DE SUMINISTRO:</b>	50"± 10 Copa Ford 4 a 25° C.	UNE-EN ISO-2431-96
<b>DENSIDAD:</b>	1,33 ± 0,04 grs/cm <sup>3</sup>	UNE-48098-92
<b>MATERIA NO VOLÁTIL:</b>	67 %± 2	UNE-EN ISO-3251-96
<b>APLICACIÓN:</b>	A pistola aerográfica a 20" CF..4	
<b>DILUYENTE:</b>	ADI-604	
<b>RELACIÓN MEZCLA:</b>	Relación 10 - 1 con AFCS-106/B	
<b>SECADO MANEJO:</b>	8-12 horas según condiciones ambientales	
<b>SECADO PROFUNDO:</b>	24-30 horas según condiciones ambientales	
<b>PRESECADO AL AIRE:</b>	25 minutos	
<b>HORNEADO:</b>	10´a 140° C	
<b>SUSTRATO:</b>	Sobre diferentes sustratos.	
<b>ESPELOR DE PELÍCULA SECA:</b>	100 µ	UNE-EN ISO-2808-00
<b>COLOR:</b>	Beige	UNE-48073-2:1994
<b>BRILLO:</b>	5%±2	UNE-EN ISO-2813-99
<b>ADHERENCIA:</b>	100%	UNE-EN ISO 2409/96
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>CADUCIDAD:</b>	6 meses	
<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	09/01/2007	
<b>VERIFICADO POR:</b>		