



Aerografic Color s.l.

## FICHA TÉCNICA

### IMPRIMACIÓN FOSFATANTE NEGRA AFNS-109

<b>NATURALEZA:</b>	Polivinil-butiral	
<b>VISCOSIDAD DE SUMINISTRO:</b>	20"± 2 Copa Ford 4 a 25° C.	UNE-EN ISO-2431-96
<b>DENSIDAD:</b>	0,93 ± 0,04 grs/cm <sup>3</sup>	UNE-48098-92
<b>MATERIA NO VOLÁTIL:</b>	20 % ± 2	UNE-EN ISO-3251-96
<b>APLICACIÓN:</b>	A pistola aerográfica a 15" CF..4	
<b>DILUYENTE:</b>	ADI-604	
<b>SECADO MANEJO:</b>	1/2 hora	
<b>SECADO PROFUNDO:</b>	5 horas	
<b>PRESECADO AL AIRE:</b>	10 minutos	
<b>HORNEADO:</b>	10´a 100° C	
<b>SUSTRATO:</b>	Hierro	
<b>ESPESOR DE PELÍCULA SECA:</b>	10 µ ± 2	UNE-EN ISO-2808-00
<b>COLOR:</b>	Negro	UNE-48073-2:1994
<b>BRILLO:</b>	10 % ± 5 > 60°	UNE-EN ISO-2813-99
<b>ADHERENCIA:</b>	100%	UNE-EN ISO 2409/96
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>CADUCIDAD:</b>	6 meses	
<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	12/12/2006	
<b>VERIFICADO POR:</b>		