



Aerografic Color s.l.

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA GRIS AFGS-114

NATURALEZA:	Alquídica modificada	
VISCOSIDAD DE SUMINISTRO:	60" ± 10 Copa Ford 4 a 25° C.	UNE-EN ISO-2431-96
DENSIDAD:	1,22 ± 0,04 grs/cm ³	UNE-48098-92
MATERIA NO VOLÁTIL:	55 % ± 2	UNE-EN ISO-3251-96

APLICACIÓN:	A brocha o rodillo.
DILUYENTE:	ADI-604

SECADO MANEJO:	1/2 hora según condiciones ambientales
SECADO PROFUNDO:	1 - 2 horas según condiciones ambientales.

PRESECADO AL AIRE:
HORNEADO:

SUSTRATO:	Sobre hierro.	
ESPESOR DE PELÍCULA SECA:	15-20 μ	UNE-EN ISO-2808-00
COLOR:	Gris	UNE-48073-2:1994
BRILLO:	Mate	UNE-EN ISO-2813-99
ADHERENCIA:	100%	UNE-EN ISO 2409/96

OBSERVACIONES:

CADUCIDAD:	6 meses
FECHA DE REVISIÓN:	09/01/2007
VERIFICADO POR:	