



Aerografic Color s.l.

## FICHA TÉCNICA

Página : 1

Edición revisada no : 1

Fecha : 16 / 4 / 2007

Reemplaza : 0 / 0 / 0

### ACRILICO NEGRO SATINADO

AHNS-2005

#### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Naturaleza	: Acrílico modificado.
Viscosidad [seg]	: 90 ± 10 [Copa Ford 4 a 25 °C] [UNE-EN ISO-2431/96]
Densidad [kg/m <sup>3</sup> ]	: 100 ± 4 [UNE 48098]
Materia no volátil [%]	: 47 ± 2 [UNE-EN ISO-3251-96]

#### MODO DE EMPLEO

Aplicación [seg]	: 18 Pistola aerográfica [Copa Ford 4 a 25 °C]
Diluyente	: Diluyente acrílicos ADI-605
- Presecado al aire [min]	: 10 - 15
- Horneado [min]	: 15 a 160 [ °C]

#### ACABADO

Sustrato	: Hierro.
Espesor de la película seca [μ]	: 25 - 30 [UNE-EN ISO-2808-00]
Color	: Negro.
Color	: Negro Satinado [UNE-48073-2-1994]
Brillo [%]	: 20 ± 2 Ángulo de 60°. [UNE-EN ISO-2813-99]
Adherencia [%]	: 100 [UNE-EN ISO-2409/96]

#### CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

##### Protección personal



	: Evitar la exposición innecesaria.
- Protección de las vías respiratorias	: Mascarilla. Debe utilizarse un equipo homologado de respiración de niebla si se generan partículas aerotransportadas al manipularse el producto.
- Protección de las manos	: Guantes.
- Protección para la piel	: No se precisa una protección especial cuando se mantiene la ventilación adecuada.
- Protección para los ojos	: Gafas químicas o gafas de seguridad.
- Ingestión	: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Límite de exposición laboral	: Xileno : VLA-ED [ppm] : 50 Xileno : VLA-ED [mg/m <sup>3</sup> ] : 221 Xileno : VLA-EC [ppm] : 100 Xileno : VLA-EC [mg/m <sup>3</sup> ] : 442

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Caducidad [año]	: 1
Verificado por	: Departamento técnico.
Observaciones	

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información de este documento se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto para usos no autorizados o que no se ajusten a lo descrito. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos

**AEROGRAFIC COLOR, S.L.**

Pol.Ind. les Vives C/Gravat n 7 08295 Sant Vicenç de Castellet  
Tel. + 34 93 833 3797

**Teléfono emergencia : +34 93 833 3797**



Aerografic Color s.l.

## FICHA TÉCNICA

Página : 2

Edición revisada no : 1

Fecha : 16 / 4 / 2007

Reemplaza : 0 / 0 / 0

### ACRILICO NEGRO SATINADO

### AHNS-2005

ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Este documento fue preparado y debe ser usado sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información no sea aplicable.

**Fin del documento**