



Aerografic Color s.l.

## FICHA TÉCNICA

### WASH PRIMER CREMA AFCS-100/A

<b>NATURALEZA:</b>	Polivinil-butiral	
<b>VISCOSIDAD MEZCLA:</b>	75" $\pm$ 10 Copa Ford 4 a 25° C.	UNE-EN ISO-2431-96
<b>DENSIDAD MEZCLA:</b>	0,92 $\pm$ 0,04 grs/cm <sup>3</sup>	UNE 48098-92
<b>MATERIA NO VOLATIL MEZCLA:</b>	22 % $\pm$ 2	UNE-EN ISO-3251-96
<b>ENDURECEDOR:</b>	AFCS-100/B	
<b>RELACIÓN MEZCLA:</b>	10:10	
<b>DILUYENTE:</b>	ADI-604	
<b>APLICACIÓN:</b>	A pistola aerográfica.	

### CONDICIONES DE SECADO:

Secado al aire:	2 horas según condiciones ambientales.
Presecado:	10 a 15 minutos
Horneado:	10' a 100° C.

<b>SUSTRATOS:</b>	Hierro, aluminio y galvanizado.	
<b>ADHERENCIA:</b>	100%	UNE-EN ISO 2409/96
<b>COLOR:</b>	Beige	UNE 48073-2:1994
<b>BRILLO:</b>	4 % $\pm$ 2	UNE-EN ISO-2813-99

### OBSERVACIONES:

<b>CADUCIDAD:</b>	6 meses
<b>FECHA REVISIÓN:</b>	22/11/2006
<b>VERIFICADO:</b>	

