



Aerografic Color s.l.

FICHA TÉCNICA

Página : 1

Edición revisada no : 1

Fecha : 18 / 4 / 2007

Reemplaza : 0 / 0 / 0

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA BLANCA

AFBS-104

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Naturaleza	: Acrílica.
Viscosidad [seg]	: 80 ± 10 [Copa Ford 4 a 25 °C] [UNE-EN ISO-2431/96]
Punto de inflamación [°C]	: < 25
Densidad [kg/m ³]	: 1150 ± 40 [UNE 48098]
Materia no volátil [%]	: 54 ± 2 [UNE-EN ISO-3251-96]

MODO DE EMPLEO

Aplicación [seg]	: 18 Pistola aerográfica [Copa Ford 4 a 25 °C]
Diluyente	: ADI-604
Secado al aire	
- Secado polvo [min]	: 15 - 20
- Secado manejo [h]	: 60 - 90 Según condiciones ambientales.
- Secado total [días]	: 1 Para el máximo nivel de propiedades.
Secado al horno	
- Presecado al aire [min]	: 10
- Horneado [min]	: 10 a 80 °C

ACABADO

Sustrato	: Varios
Espesor de la película seca [μ]	: 15 - 20
Color	: Blanco.
Color	: [UNE-48073-2-1994]
Brillo [%]	: 10 - 15 Ángulo de 60°. [UNE-EN ISO-2813-99]
Adherencia [%]	: 100 [UNE-EN ISO-2409/96]

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal



	: Evitar la exposición innecesaria.
- Protección de las vías respiratorias	: Mascarilla. Debe utilizarse un equipo homologado de respiración de niebla si se generan partículas aerotransportadas al manipularse el producto.
- Protección de las manos	: Guantes.
- Protección para la piel	: No se precisa una protección especial cuando se mantiene la ventilación adecuada.
- Protección para los ojos	: Gafas químicas o gafas de seguridad.
- Ingestión	: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Límite de exposición laboral	: Xileno : VLA-ED [ppm] : 50 Xileno : VLA-ED [mg/m ³] : 221 Xileno : VLA-EC [ppm] : 100 Xileno : VLA-EC [mg/m ³] : 442



Aerografic Color s.l.

FICHA TÉCNICA

Página : 2

Edición revisada no : 1

Fecha : 18 / 4 / 2007

Reemplaza : 0 / 0 / 0

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA BLANCA

AFBS-104

INFORMACIÓN ADICIONAL

Caducidad [año] : 1
Verificado por : Departamento técnico.
Observaciones

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información de este documento se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto para usos no autorizados o que no se ajusten a lo descrito. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Este documento fue preparado y debe ser usado sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información no sea aplicable.

Fin del documento